webercote flexcover R

Rivestimento elastico a base di resine elastomeriche, anticarbonatante

- Massima protezione per la facciata
- Protegge da alghe, muffe e funghi
- Ottimo potere mascherante
- Elevata flessibilità
- Idrorepellente

EN 15824
Intonaco per esterni a base di leganti organici
EN 1504-2
Prodotto per la protezione superficiale - rivestimento protezione contro i rischi di penetrazione - controllo dell'umidità

weber HSP HIGH STABILITY PIGMENTS · DURATURO · FLESSIBILE · RESISTE AL CALORE E ALL'UMIDITÀ · RESISTENTE A MUFFE E FUNGHI

Campi di impiego

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne che presentino cavillature o microfessurazioni non superiori a 0,5 mm e/o soggette a lievi deformazioni, protegge il calcestruzzo dai fenomeni di carbonatazione. Contiene pigmenti ad elevata stabilità **(HSP: High Stability Pigments)** testati secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 11341.

Supporti

Tutti devono essere rifiniti a civile e trattati con preparatore di sottofondo**weberprim RA13** o **weberprim fondo.**
Nel caso di applicazione su sistemi "a cappotto" si suggerisce di utilizzare colori con IR > 30.

- Intonaci a base cemento-calce
- Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento;
- Vecchi plastici o pitture purché ben aderenti previa applicazione di **weberprim RS12-A** (in sostituzione di **weberprim RA13**)

Rasature armate (gamma **webertherm AP60**) in sistemi di isolamento termico a cappotto (gamma **webertherm**)

Non applicare su

- Supporti diversi da quelli indicati
- Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati
- Vecchie pitture o rivestimenti se non perfettamente ancorati
- Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o pedonabili

Consumo

~ 2 kg/mq per mano

Caratteristiche di prodotto

Confezioni:	secchio da kg 25
Aspetto:	pasta colorata
Durata del prodotto:	**12 mesi** nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	12,2÷12,8 mq per mano
Colori (mazzetta):	cartella colori weber - 241 colori

Caratteristiche di messa in opera*

Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +30°C, U.R. max 85%
Tempo di asciugatura:	36÷48 ore
Prodotto pronto all'uso	
Tempo di attesa tra primer e 1ª mano:	min 6 ore max 24 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Dati tecnici*

Granulometria:	1,2 mm
Reazione al fuoco:	EUROCLASSE A2
Massa volumica:	1,7 ÷ 1,8 kg/lt
PH impasto:	8,5 ± 0,5
Forza di adesione:	≥ 0,3 MPa
Assorbimento d'acqua:	classe W3 < 0,1 kg/m^{2}h^{0,5} (EN 1062-3)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	classe V2 (secondo EN 15824:2009) classe I (secondo EN 1504-2:2005)
Allungamento:	> 200%
Permeabilità alla CO_2:	Sd > 50 m
Conduttività termica:	1,00 W/Mk valore tabulato, P=50%
Viscosità (brookfield):	80.000 ÷ 120.000 mPa·s (ASTM D2196)

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modifcati dalle condizioni di messa in opera.

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22

Ciclo applicativo

Attrezzi

Spatola in acciaio inox, frattazzo di plastica.

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale esistente. Eliminare vecchie pitture e rivestimenti plastici con **weberklin S**. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con **weberklin M**. Almeno 12 ore prima dell'applicazione di **webercote flexcover R** il supporto deve essere trattato con **weberprim RA13** o **weberprim fondo**(consigliato nel caso di applicazione di tinte chiare). In presenza di supporti critici e di vecchie pitture o rivestimenti (purchè ben ancorati), per favorire una maggiore adesione, si consiglia l'uso di **weberprim RS12-A**. Stuccare le fessure più importanti con un impasto di **webercote flexcover L** e sabbia fine lavata ed esente da limo, oppure annegare in **webercote flexcover R** fresco una garza di tessuto non tessuto a ponte sulle fessure.

Applicazione

- Il prodotto è pronto all'uso, deve solo essere mescolato accuratamente. In caso di applicazioni su sistema a cappotto attendere almeno 7 gg dopo la realizzazione dello strato di armatura.

- Applicare il prodotto con spatola in acciaio inox e frattazzare con movimento rotatorio utilizzando un frattazzo di plastica. L'effetto estetico può essere regolato, entro certi limiti, dal tempo di attesa tra l'applicazione e la frattazzatura.

Avvertenze e raccomandazioni

- Ritirare il materiale necessario in un'unica partita
- Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore
- Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti
- Proteggere le parti da non sporcare Lavare gli attrezzi con acqua prima che il prodotto indurisca
- Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti o pluviali o creare opportuni tagli tecnici
- Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nello ore centrali della giornata, in caso di vento e pioggia battente o imminente; su supporti affetti da umidità, gelati o in fase di disgelo o rischio gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Le caratteristiche di ciascun prodotto (tipologia ed eventuale presenza di inerte), del supporto (potere assorbente e tonalità) e le condizioni di illuminamento, possono modificare la percezione del colore. Per via della normale variabilità di alcune componenti del prodotto, sono possibili lievi differenze di tonalità tra il colore del prodotto finito e quello di riferimento della mazzetta colori

Voce di Capitolato

Realizzazione di protezione e decorazione di superfici murarie esterne ed interne di nuove e vecchie costruzioni con rivestimento colorato elastomerico, anticarbonatante, costituito da resine ad elevata elasticità, inerti selezionati di granulometria 1.2 mm, pigmenti stabili agli U.V. e additivi specifici (tipo **webercote FLEXCOVER R** di Saint-Gobain Italia S.p.A), da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer o fondo, con spatola in acciaio inox, con un consumo di 2 kg/mq per mano. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa EN 15824 e EN 1504-2.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Reazione al fuoco:	EUROCLASSE A2
Massa volumica:	1,7 ÷ 1,8 kg/lt
Assorbimento d'acqua:	classe W3 < 0,1 kg/m^{2}h^{0,5} (EN 1062-3)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	classe V2 (secondo EN 15824:2009) classe I (secondo EN 1504-2:2005)
Allungamento:	> 200%
Permeabilità alla CO_2:	Sd > 50 m
Conduttività termica:	1,00 W/Mk valore tabulato, P=50%

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22