



Scheda tecnica

weberdeko pure

Idropittura purificante per interni resistente a muffe e funghi

- NO VOC = Qualità dell'aria
- Abbatte oltre l'80% della formaldeide presente nell'aria per più di 8 anni
- Protegge da muffe e funghi

Normativa sulle emissioni di VOC dei prodotti per edilizia (Decreto 321-2011)



CAMPI DI IMPIEGO

Idropittura purificante per interni, resistente a funghi e muffe, in grado di abbattere la formaldeide (ed altre aldeidi pericolose) presenti negli ambienti abitati migliorando la qualità dell'aria.

Compatibile con gli intonaci deumidificanti della gamma **webersan**.

Colorabile con sistema tintometrico **weber-colorlook**.

SUPPORTI

Tutti i supporti devono essere puliti ed esenti da polveri, muffe e vecchie pitture deboli o inconsistenti.

Tutti i supporti con assorbimento elevato e/o irregolare devono essere preparati con applicazione di primer **weberprim RA13** o **weberprim fondo**

Intonaci deumidificanti della gamma **webersan**, rifiniti con finiture idonee.

NON APPLICARE SU

- Superfici inconsistenti
- Piastrelle
- Marmette e vecchi mosaici
- Supporti freschi o in presenza di umidità
- In esterno

CONSUMO

bianco: 0,09-0,11 lt/mq per mano

colorato: 0,08-0,1 lt/mq per mano

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da 14 e 5 lt
Durata del prodotto:	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità
Resa per confezione:	bianco 14 lt: 63 - 77 mq per due mani 5 lt: 22,5 - 27,5 mq per due mani colorato 14 lt: 70 - 98 mq per due mani 5 lt: 25 - 35 mq per due mani

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Acqua di diluizione:	• Prodotto bianco 20%÷35% in peso • Prodotto colorato 18%÷38% in peso
Tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano:	6 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Massa volumica:	1,70÷1,80 kg/lt
Residuo secco:	~ 70% in peso
Viscosità (brookfield):	~ 13000 mPa·s

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Rullo di pelo, pennello, airless.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti devono essere puliti ed esenti da polveri, muffe e vecchie pitture deboli o inconsistenti.

In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con **weberklin M**.

Applicare il primer **weberprim RA13** o il fondo di preparazione **weberprim fondo** (o **fondo granello**).

APPLICAZIONE

- A distanza di almeno 6 ore dall'ultima mano di primer o fondo, applicare la prima mano di **weberdeko pure** utilizzando pennello o rullo di pelo, attenendosi alle indicazioni di diluizione.
- Attendere fra una mano e l'altra la completa asciugatura, almeno 6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Proteggere le parti da non sporcare
- Le attrezzature (pennelli, rulli e utensili per la mescolazione) devono essere puliti e ben conservati, per evitare contaminazione batterica
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale
- Consumo e resa possono variare in funzione del supporto e della tinta scelta
- Ritirare il materiale necessario in un'unica partita
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparo dal gelo e dal calore

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murarie interne con idropittura purificante, costituita da resine stirolo-acriliche, cariche micronizzate e additivi specifici (tipo **weberdeko PURE** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer o fondo, con pennello o rullo, con un consumo di 0,09 – 0,11 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica: 1,70÷1,80 kg/lt



Scarica la CERTIFICAZIONE dal sito www.it.weber

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151 | Fax +39 02 61192900
www.italia.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

