



Scheda tecnica

# weberdeko risana

## Pittura da risanamento altamente traspirante

- Altamente traspirante
- Ottima protezione
- Ideale per cicli deumidificanti



### CAMPI DI IMPIEGO

Idropittura altamente traspirante particolarmente indicata per intonaci da risanamento. Ad uso interno.

### SUPPORTI

- Intonaci deumidificanti della gamma **webersan**, rifiniti con finiture idonee
- Premiscelati a base calce-cemento rifiniti con finiture idonee
- Premiscelati a base gesso (in interno) rifiniti con finiture idonee

### NON APPLICARE SU

- Supporti inconsistenti, degradati o polverosi
- Supporti freschi o in presenza di umidità
- In esterno

### CONSUMO

0,09-0,11 lt/mq per mano

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

<b>Confezioni:</b>	secchio da lt 14
<b>Aspetto:</b>	pasta bianca
<b>Durata del prodotto:</b>	<b>12 mesi</b> nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
<b>Resa per confezione:</b>	63 - 77 mq per due mani
<b>Colori:</b>	bianco

### CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5°C a +30°C
<b>Acqua di diluizione:</b>	20%÷35% in peso
<b>Tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano:</b>	6 ore

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

### DATI TECNICI\*

<b>Massa volumica:</b>	1,7÷1,8 kg/lt
<b>Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:</b>	$\mu < 80$
<b>Residuo secco:</b>	~ 70% in peso
<b>Viscosità (brookfield):</b>	~ 10000 ÷ 15000 mPa·s

\* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## Ciclo applicativo

### ATTREZZI

Rullo di pelo, pennello, airless.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Gli intonaci da risanamento, rifiniti con **webersan evofinitura** o finiture idonee al risanamento, dovranno essere perfettamente stagionati, asciutti e privi di fessurazioni. Su supporti vecchi eliminare vecchie pitture o rivestimenti non ben ancorati o in fase di distacco. Se necessario ripristinare le altre superfici con rasanti tipo **weber RZ** (in interno) o le finiture della gamma **webercem**. Trattare superfici in gesso con **weberprim RA13** o con **weberprim fondo**, e lasciare asciugare almeno 6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

### APPLICAZIONE

- A distanza di almeno 6 ore dall'ultima mano di primer o fondo, applicare la prima mano di **weberdeko risana** utilizzando pennello o rullo di pelo, attenendosi alle indicazioni di diluizione.
- Attendere fra una mano e l'altra la completa asciugatura, almeno 6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Proteggere le parti da non sporcare
- Le attrezzature (pennelli, rulli e utensili per la mescolazione) devono essere puliti e ben conservati, per evitare contaminazione batterica
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale
- Consumo e resa possono variare in funzione del supporto
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparo dal gelo e dal calore

## VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murarie interne con idropittura altamente traspirante, costituita da resine stirolo-acriliche, cariche micronizzate e additivi specifici (tipo **weberdeko RISANA** di Saint-Gobain Italia S.p.A), idoneo anche per applicazioni su intonaci da risanamento, da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer, con pennello o rullo, con un consumo di 0,09 – 0,11 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Massa volumica:** 1,7÷1,8 kg/lt

**Coefficiente di resistenza**

**al passaggio di vapore:**  $\mu < 80$

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151 | Fax +39 02 61192900  
www.italia.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

