



Scheda tecnica

# webermix rinzaffo

Rinzaffo premiscelato in polvere, per preparazione di superfici interne o esterne da intonacare

• Ottima adesione ai supporti

• A mano e a macchina



EN 998-1

Malta per intonaco esterno ed interno per usi generali (GP)



## CAMPI DI IMPIEGO

- Vecchie murature non omogenee in muratura mista, mattoni pieni, pietra naturale (tufo, arenaria)
- Calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera

## NON APPLICARE SU

- Supporti in gesso
- Supporti verniciati
- Calcestruzzo polveroso o con tracce di disarmante
- Calcestruzzi degradati, incoerenti o carbonatati
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
- Non applicare l'intonaco sul rinzaffo ancora fresco ma attendere 24 ore

## CONSUMO

14 kg/mq per cm di spessore

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

<b>Confezioni:</b>	sacco da kg 25
<b>Aspetto:</b>	polvere grigia
<b>Durata del prodotto:</b>	<b>12 mesi</b> nelle confezioni integre al riparo dall'umidità
<b>Resa per confezione:</b>	1,8 mq per cm di spessore

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

<b>Acqua d'impasto:</b>	17÷20%
<b>Temperatura di applicazione:</b>	+5°C ÷ +35°C
<b>Tempo di vita dell'impasto:</b>	1 ora
<b>Tempo di impasto:</b>	• Con frusta: 3 min • In betoniera: 3÷4 minuti

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

## DATI TECNICI\*

<b>Granulometria:</b>	3 mm
<b>Resistenza a compressione:</b>	a 28 gg: $\geq 10$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione:</b>	a 28 gg: $\geq 4$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Reazione al fuoco:</b>	EUROCLASSE A1
<b>Adesione:</b>	$\geq 0,6$ N/mm <sup>2</sup> (FP=B)
<b>Massa volumica del prodotto indurito:</b>	1900 kg/m <sup>3</sup>
<b>Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:</b>	$\mu$ 15/35
<b>Assorbimento capillare:</b>	W0 (UNI EN 1015-18)
<b>Conduttività termica:</b>	= 0,8 W/mK

\* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## Ciclo applicativo

### ATTREZZI

Betoniera, cazzuola, macchina intonacatrice.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto da trattare deve essere coesivo, resistente, pulito e inumidito. Su murature esistenti, verificare la tenuta della malta di allettamento e procedere se necessario alla parziale ricostruzione. Tracce di olii, disarmanti, cere etc devono essere preventivamente rimossi. Per sicurezza, trattare sottofondi molto polverosi, dopo adeguata pulizia, con **weberprim PF15** e sottofondi in calcestruzzo liscio con **weberprim CL10**.

### APPLICAZIONE

- Bagnare abbondantemente il supporto con acqua alcune ore prima dell'applicazione.
- Impastare **webermix rinzaffo** con acqua fino a raggiungere la consistenza voluta, per l'applicazione a mano o meccanica.
- La superficie ottenuta non dovrà essere liscia.
- Attendere almeno 24 ore prima di procedere all'applicazione dell'intonaco cementizio.

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
- Non applicare l'intonaco sul rinzafo ancora fresco ma attendere almeno 24 h

## VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di intonaco di fondo su superfici di murature nuove e/o esistenti, interne ed esterne, con malta premiscelata a base di calce e cemento, additivi e aggregati selezionati di granulometria massima di 3 mm (tipo **webermix rinzafo** di Saint-Gobain Italia S.p.A.). L'intonaco, da impastare con sola acqua, potrà essere applicato sia a mano che con macchina intonacatrice con un consumo di 14 kg/mq per cm di spessore. L'intonaco dovrà essere conforme alla norma EN 998-1.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

<b>Resistenza a compressione:</b>	a 28 gg: $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
<b>Resistenza a flessione:</b>	a 28 gg: $\geq 4 \text{ N/mm}^2$
<b>Reazione al fuoco:</b>	EUROCLASSE A1
<b>Massa volumica del prodotto indurito:</b>	1900 kg/m <sup>3</sup>
<b>Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:</b>	$\mu 15/35$
<b>Conduttività termica:</b>	= 0,8 W/mK

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151 | Fax +39 02 61192900  
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.