weberprim PUR tile

Primer monocomponente trasparente che favorisce l'adesione alle superfici lucide e inassorbenti come vetro e ceramica

- Facile da applicare (a rullo o con un panno)
- Perfetta aderenza alle superfici lucide e scivolose come vetro e ceramica
- Resistente e stabile ai raggi UV
- Asciuga rapidamente

RESISTENTE ALL'ACQUA

Campi di impiego

weberprim PUR tile è utilizzato principalmente come promotore di adesione (primer) per la membrana impermeabilizzante poliuretanica trasparente **weberdry PUR trans** su supporti non assorbenti come vetro e ceramica. In particolare è indicato su:

- Piastrelle ceramiche smaltate
- Gress
- Vetro
- Mattoni in vetro

weberprim PUR tile può essere utilizzato anche su vetro per favorire l'aderenza di altri rivestimenti o membrane poliuretaniche della gamma **weberdry**. Inoltre si può utilizzare come stabilizzatore per superfici vecchie e fragili in calcestruzzo, oppure come pellicola di protezione resistente ai prodotti chimici, oli, grassi, umidità e altri liquidi.

Consumo

50-80 gr/m^2 in uno o due strati. (Consumo basato su un'applicazione a rullo su superficie liscia in condizioni ottimali)

Caratteristiche di prodotto

Confezioni:	secchio da kg 1
Durata del prodotto :	i secchi devono essere conservati in locali freschi e asciutti per un periodo massimo di **9 mesi**
Colori:	trasparente
Stoccaggio:	proteggere dall'umidità e dalla luce diretta del sole. Temperatura di stoccaggio: 5°- 30°C

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22

Ciclo applicativo

Attrezzi

Rullo o con l'utilizzo di un panno pulito

Preparazione della superficie

L'accurata preparazione della superficie è essenziale per un risultato finale ottimo e durevole nel tempo. La superficie deve essere pulita, integra e priva di qualsiasi elemento di contaminazione che possa compromettere l'adesione del primer. Il tasso massimo di umidità non deve superare il 5%. La resistenza alla compressione del substrato deve essere di almeno 25 MPa. Vecchi rivestimenti, sporcizia, sostanze organiche e polvere devono essere rimossi meccanicamente.Le irregolarità della superficie devono essere livellate. Eventuali particelle incoerenti e polvere devono essere rimosse accuratamente prima dell'applicazione.

Priming

- Il miglior risultato si ottiene a temperature di applicazione compresa tra +5°C e +35°C e l'umidità relativa tra il 50% e il 70%. Le basse temperature ritardano l'indurimento, mentre le alte temperature velocizzano l'indurimento. Un'elevata umidità può influire sul risultato finale.

- Applicare **weberprim PUR tile** impregnando un panno pulito e asciutto, passandolo sulla superficie fino a totale copertura della stessa. Assicurarsi che su tutta la superficie venga applicata una quantità sufficiente di **weberprim PUR tile** senza lasciare zone non trattate. Questa procedura garantisce oltre all'attivazione chimica della superficie, anche la pulizia efficiente da oli, grassi e altre sostanze oleose. Dopo circa 1-2 ore, applicare la membrana poliuretanica **weberdry PUR trans** o altro rivestimento poliuretanico della gamma **weberdry**.

Avvertenze e raccomandazioni

- Prima dell'applicazione, non lavare la superficie con acqua
- Contiene solvente

Voce di Capitolato

Preparazione di superfici inassorbenti e lucide propedeutica alla posa di membrana impermeabilizzante trasparente poliuretanica, da eseguirsi mediante applicazione di primer monocomponente trasparente (tipo **weberdry PUR tile** di **Saint-Gobain Italia S.p.A.**). Il primer potrà essere applicato a mano con un consumo pari a 50-80 gr/mq.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22