weberprim RA13

Preparatore di sottofondo a base acqua per prodotti di finitura sintetici

- Buona resistenza agli alcali
- Ottima impregrazione
- Tenuta agli shock termici

FACILE DA APPLICARE

ELEVATA PRESA

Campi di impiego

Trattamento di intonaci nuovi e vecchi, deboli e inconsistenti, non uniformi nell'assorbimento e prima dell'applicazione di prodotti delle linee **webercote acrylcover** e **webercote flexcover** (solo per **webercote flexcover**, nel caso di applicazione su vecchie pitture o rivestimenti, utilizzare **weberprim RS12-A**). Trattamento di supporti interni dall'assorbimento irregolare e del cartongesso prima dell'applicazione delle pitture per interno della gamma **weberdeko**.

Supporti

- Intonaci a base calce-cemento
- Gesso
- Cartongesso
- Pannelli in fibrocemento e blocchi in cemento cellulare

Non applicare su

- Supporti inconsistenti, degradati o particolarmente sfarinanti
- Pitture o rivestimenti incoerenti o in fase di distacco
- Disarmanti
- Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento o pioggia battente
- Supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l'applicazione

Consumo

0,04 lt/mq

Caratteristiche di prodotto

Confezioni:	secchio da lt 15 e da lt 5
Aspetto:	liquido lattiginoso
Durata del prodotto:	**18 mesi** nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	secchio da lt 15: 375 mq secchio da lt 5: 125 mq

Caratteristiche di messa in opera*

Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ 30°C
Tempo di ricoprimento:	min 6 ore max 24 ore
Rapporto di diluizione con acqua:	• 1 : 5 in volume • 1 : 8 nel caso di supporti lisci (gesso, cartongesso, ecc...)

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Dati tecnici*

Massa volumica:	1,1 ÷ 1,2 kg/lt
PH impasto:	8 ± 1

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modifcati dalle condizioni di messa in opera.

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22

Ciclo applicativo

Attrezzi
Pennello, rullo.

Preparazione dei supporti
Le superfici da trattare devono essere pulite. Vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco devono essere asportati.

Applicazione
- Il prodotto deve essere diluito con acqua pulita e potabile in rapporto 1 : 5. Nel caso di rasature lisce (gesso, cartongesso, ecc...) diluire il prodotto con acqua potabile in rapporto 1 : 8. Su supporti particolarmente assorbenti si consiglia di ridurre il rapporti di diluizione a 1 : 3. É possibile tinteggiare **weberprim RA13** aggiungendo al prodotto già diluito con acqua 2 lt per la tanica da 5 lt (6 lt per il secchio da 15 lt) di **webercote acrylcover L** dello stesso codice colore scelto per la successiva decorazione.

- Lasciare essiccare 6 ÷ 12 ore in funzione delle temperature e dell'assorbimento del supporto.

Avvertenze e raccomandazioni

- Non applicare in pieno sole e/o in condizioni di vento
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Non applicare il prodotto tal quale, attenersi alle indicazioni di diluizione
- Specie su intonaci deumidificanti rispettare il rapporto di diluizione per non comprometterne la traspirabilità

Voce di Capitolato

Preparazione di superfici murarie esterne ed interne, nuove e/o esistenti, da trattare con prodotti di finitura organici, elastomerici o idropitture da interno, con primer costituito da resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici (tipo **weberprim RA13** di Saint-Gobain Italia S.p.A), da applicarsi manualmente, in una o più passate a seconda del supporto, con pennello o rullo, con un consumo di 0,04 lt/mq.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica:	1,1 ÷ 1,2 kg/lt

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

weber SAINT-GOBAIN

11/07/22