



Scheda tecnica

weberprim fondo

Fondo di preparazione universale semi-coprente per interni ed esterni

- Elevato potere coprente
- Ottima adesione
- Idoneo come fondo colorato per rivestimenti a spessore



CAMPI DI IMPIEGO

Fondo di preparazione universale semi-coprente per interni ed esterni, per pitture da interno, pitture e rivestimenti organici (al quarzo) e silossanici.

Disponibile in numerose tinte e colorabile con sistema tintometrico **webercolorlook**.

SUPPORTI

- Intonaci a base calce-cemento
- Rasature
- Gesso
- Cartongesso
- Pannelli in fibrocemento e blocchi in cemento cellulare

NON APPLICARE SU

- Supporti inconsistenti, degradati o particolarmente sfarinanti
- Pitture o rivestimenti incoerenti o in fase di distacco
- Disarmanti
- Intonaci e cicli deumidificanti
- Supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l'applicazione
- Non applicare in pieno sole e/o in condizioni di vento

CONSUMO

0,1 ÷ 0,16 lt/mq per mano

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Pennello, rullo, airless.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici da trattare devono essere pulite. Vecchie pitture o rivestimenti devono risultare ben ancorate al sottofondo; le parti in fase di distacco devono essere asportate.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da lt 14 e da lt 5
Aspetto:	fluido pastoso
Durata del prodotto:	18 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	secchio lt 14: 90÷140 mq secchio lt 5: 30÷50 mq

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +30°C
Tempo di ricoprimento:	min 6 ore max 24 ore
Rapporto di diluizione con acqua:	1 : 0,5 ÷ 1 : 1 (in volume)

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Massa volumica:	1,17 ÷ 1,20 kg/lt
PH impasto:	7 ± 1

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

- In funzione del grado di assorbimento del supporto il prodotto deve essere diluito in rapporto 1 : 0,5 ÷ 1 : 1 con acqua pulita. Applicare a pennello, rullo o airless in una o più mani in funzione dell'assorbimento del supporto da trattare.
- Lasciare essiccare 6 ÷ 12 ore in funzione delle temperature e dell'assorbimento del supporto.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare in pieno sole e/o in condizioni di vento
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici murarie esterne ed interne, nuove e/o esistenti, da trattare con prodotti di finitura silossanici, acrisilossanici, acrilici o elastomerici, o con idropitture da interno con preparatore di sottofondo costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici (tipo **weberprim FONDO** di Saint-Gobain Italia S.p.A), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, in una o più passate a seconda del supporto, con pennello o rullo, con un consumo di 0,1 – 0,16 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica: 1,17 ÷ 1,20 kg/lt

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151 | Fax +39 02 61192900
www.italia.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.