



Scheda tecnica

webertherm EB200

Pannello isolante in EPS a basso assorbimento d'acqua

- Basso assorbimento d'acqua
- Specifica per basamenti degli edifici
- Non temono il contatto con il terreno
- Conforme ai CAM

CAMPI DI IMPIEGO

Suggerito ed utilizzato per la posa di sistemi a capotto nelle zoccolature degli edifici, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Realizzato con parte di materia prima proveniente da riciclo **Certificato PSV** Plastica Seconda Vita, in conformità ai **CAM** (Criteri Ambientali Minimi).

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	singola lastra da 0,5 mq in pacchi
Colori:	azzurro
Dimensioni:	500x1000 mm
Spessore pannello:	da 40 a 240 mm
Stoccaggio:	stoccare al riparo dalla pioggia e dai raggi del sole

DATI TECNICI*

Resistenza a compressione:	CS (10) \geq 150 KPa (EN 826)
Reazione al fuoco:	EUROCLASSE E
Assorbimento d'acqua:	$W_R < 0,8\%$
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	$\mu : 30 - 70$ (EN 12086)
Stabilità dimensionale:	DS(n) 2 = $\pm 0,2\%$ (EN 1603)
Calore specifico:	1500 J/kg K
Conduttività termica:	$\lambda_D = 0,034$ W/mK (EN 12667 a 10°C)
Tolleranza:	<ul style="list-style-type: none">• (EN 822) Lunghezza: L2 = ± 2 mm• (EN 822) Larghezza: W2 = ± 2 mm• (EN 823) Spessore: T2 = ± 1 mm• (EN 824) Ortogonalità: S2 = $\pm 2/1000$ mm• (EN 825) Planarità: P5 = ± 3 mm

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Devono essere verificate ed eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri, olii e cere.

APPLICAZIONE

- Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta.
- Applicare il collante della gamma **webertherm AP60** sul retro del pannello secondo le modalità riportate nella scheda tecnica dell'adesivo.
- La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo di partenza in alluminio **webertherm PR3** tassellato in perfetta bolla.
- Posare i pannelli **webertherm EB200** orizzontalmente, dal basso verso l'alto a giunti sfalsati.
- Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma **webertherm TA** (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma **webertherm PR**.
- Procedere quindi allo strato di rasatura armata mediante finitura della gamma **webertherm AP60** e rete **webertherm RE**.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
- Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono essere realizzati tagliando i pannelli ad L
- In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e lati dei pannelli
- Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispondenza di salti di spessore del sottofondo o dove possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di isolamento termico da eseguirsi mediante applicazione a parete di pannelli isolanti in polistirene espanso a basso assorbimento d'acqua, conformi ai CAM (criteri ambientali minimi), di dimensioni 50 x 100 cm (tipo **webertherm EB200** di Saint-Gobain Italia S.p.A.). I pannelli dovranno essere applicati al supporto manualmente mediante incollaggio e fissati allo stesso con idonei tasselli. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 13164.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Resistenza a compressione:	CS (10) \geq 150 KPa (EN 826)
Reazione al fuoco:	EUROCLASSE E
Assorbimento d'acqua:	$W_{it} < 0,8\%$
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	$\mu : 30 - 70$ (EN 12086)
Stabilità dimensionale:	DS(n) 2 = $\pm 0,2\%$ (EN 1603)
Calore specifico:	1500 J/kg K
Conduttività termica:	$\lambda_b = 0,034$ W/mK (EN 12667 a 10°C)

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.


SAINT-GOBAIN