



weberdry MAT

Stuoia di rinforzo in fibra di vetro costituita da fibre a orientamento casuale

- Estrema facilità di applicazione
- Si adatta facilmente ad ogni forma della superficie di posa
- Perfettamente compatibile con la membrana liquida **weberdry PUR seal** e **weberdry PUR seal 2K**
- Compatibile anche con i prodotti non fibrati della linea **weberdry pronto**
- Incrementa le proprietà meccaniche del sistema

CAMPI DI IMPIEGO

weberdry MAT è utilizzato come armatura di rinforzo nei sistemi di impermeabilizzazione poliuretanic applicati allo stato liquido. In combinazione con le membrane della linea **weberdry PUR** si applica su tutta la superficie da impermeabilizzare, oppure localmente su:

- Giunzioni parete-parete e parete-pavimento
- Intorno a scarichi e canne fumarie
- Lucernari e unità di climatizzazione
- Angoli a 90°
- Nelle fessure e nei giunti di dilatazione

weberdry MAT è inoltre compatibile come armatura di rinforzo nei sistemi di impermeabilizzazione elasto-bituminosi non fibrati della linea **weberdry pronto**

CONSUMO

1,05 - 1,1 m² per ogni m² con una sovrapposizione di 5 - 10 cm tra le strisce

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	rotoli da 1,25 m x 50 m
Stoccaggio:	proteggere dall'umidità e dalla luce diretta del sole. Temperatura di stoccaggio: 10-25°C. I prodotti devono rimanere nei loro contenitori originali, non aperti, recanti il nome del produttore, la denominazione del prodotto, il numero di lotto e le etichette con le precauzioni per l'applicazione

DATI TECNICI*

Peso specifico:	225 gr/mq
Fibre:	fibra di vetro con orientamento casuale

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

PRODOTTI COMPATIBILI

weberdry PUR seal, **weberdry PUR seal 2K** e impermeabilizzanti elasto-bituminosi non fibrati della linea **weberdry pronto**.

Ciclo applicativo

APPLICAZIONE

Rinforzo della membrana impermeabilizzante.

Una volta steso il primo strato della membrana impermeabilizzante della linea **weberdry PUR**, srotolare la stuoia sulla superficie ancora bagnata e attendere alcuni istanti affinché il prodotto impregni completamente **weberdry MAT**. All'occorrenza esercitare una pressione leggera, tramite rullo o spatola, per facilitare l'inglobamento della stuoia nella membrana.

Per applicazioni in aree localizzate

Tagliare una striscia di **weberdry MAT** delle dimensioni necessarie e appoggiare la porzione sulla membrana liquida, attendere alcuni istanti affinché il prodotto impregni completamente **weberdry MAT**. All'occorrenza esercitare una pressione leggera, tramite rullo o spatola, per facilitare l'inglobamento della stuoia nella membrana.

Evitare di esercitare pressione eccessiva o passaggi non necessari con rullo o spatola su **weberdry MAT**.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Evitare di esercitare pressione eccessiva o passaggi non necessari con rullo o spatola su **weberdry MAT**

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.