



Scheda tecnica

# weberdeko VELVET satinato

Smalto universale all'acqua, finitura Satinata.

- Facile da applicare
- Rapida essiccazione
- Non ingiallente
- Elevata resistenza a graffi e urti

## CAMPI DI IMPIEGO

Smalto satinato all'acqua, atossico, inodore, non ingiallente per finiture sia in esterni che in interni. Particolarmente adatto ad ambienti abitati perché inodore, il prodotto si applica facilmente e non gocciola. Colorabile con sistema tintometrico **webercolor-look**.

## CONSUMO

0,07 - 0,08 lt/mq per mano

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da lt 2.5
Aspetto:	pasta bianca
Durata del prodotto:	<b>18 mesi</b> nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	12-14 mq/lt per mano
Colori:	bianco/tinteggiabile

## DATI TECNICI\*

Massa volumica:	1,25÷1,26 kg/lt
Residuo secco:	~ 47% in peso
Viscosità (brookfield):	~ 5000-6000 mPa·s

\* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Acqua di diluizione:	0-10 % con acqua
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano:	4-6 ore

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

## Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano  
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

  
SAINT-GOBAIN

# Ciclo applicativo

## ATTREZZI

Rullo di pelo, pennello, airless.

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere stagionate, sane, coese, pulite ed asciutte. Eliminare eventuali parti inconsistenti e ripristinare eventuali irregolarità con prodotti idonei. **Weberdeko VELVET** è adatto a tutti i tipi di supporti se opportunamente preparati: ferro, legno, muro, PVC, alluminio, lamiera zincata, rame.

## APPLICAZIONE

Superfici ferrose nuove: rimuovere eventuali tracce di ruggine e grasso. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essiccazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

**Superfici ferrose esistenti o già verniciate**: pulire accuratamente e carteggiare le vecchie mani di finitura; asportare le parti non aderenti. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essiccazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

**Alluminio, PVC**: sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Vecchie finiture, se presenti, vanno asportate se non perfettamente aderenti. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essiccazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

**Lamiera Zincata**: se nuova lasciare i manufatti esposti per almeno 3 mesi agli agenti atmosferici; se già stagionata o verniciata sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essiccazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Proteggere le parti da non sporcare
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Consumo e resa possono variare in funzione del supporto e della tinta scelta
- Ritirare il materiale necessario in un'unica partita
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparo dal gelo e dal calore

## VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici quali: ferro, legno, muro, PVC, alluminio, lamiera zincata, rame con smalto satinato all'acqua (tipo **weberdeko VELVET satinato** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer, con un consumo di 0,07 – 0,08 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Massa volumica:** | 1,25÷1,26 kg/lt

## Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano  
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

  
SAINT-GOBAIN