



webertec ancoranteV

Ancorante chimico in vinilestere con prestazione sismica di classe C1-C2.

- Marcatura **ETA**.
- Adatto ai più comuni supporti in edilizia anche in presenza di umidità.
- Facile da usare e rapido nel fissaggio.
- Senza stirene
- Elemento del sistema di consolidamento **weber-tec CRM** provvisto di **CVT**.

CAMPI DI IMPIEGO

Ancorante chimico in vinilestere adatto ai più comuni supporti murari in edilizia. La reazione di indurimento del prodotto non viene compromessa dalla presenza di umidità nel supporto. E' idoneo per il fissaggio chimico di connettori in materiale composito o barre in metallo, previa creazione di pre foro di adeguate dimensioni.

webertec ancoranteV permette il fissaggio di **webertec connettoreVR**, per la realizzazione del sistema di consolidamento **webertec CRM** con certificazione **CVT** in conformità alle NTC2018.

Il sistema **webertec CRM** è indicato per il rinforzo di strutture in muratura, nel dettaglio:

- rinforzo a flessione e taglio di paramenti murari e colonne in muratura;
- confinamento di colonne in muratura;
- rinforzo di archi e volte in muratura;
- rinforzo di elementi secondari, quali scale, tamponamenti, ecc...

CONSUMO

es: foro da 2cmx30cm =c.a. 80-100ml

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	12 cartucce da 400ml con beccucci di miscelazione.
Durata del prodotto:	efficacia caratteristiche prestazionali: 16 mesi nelle confezioni integre, conservate all'asciutto e al riparo dal gelo.

DATI TECNICI*

Temperatura di esercizio:	-40°C/+80°C
----------------------------------	-------------

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Tempo di indurimento:	Supporto°C - Tempo min: 40°C - 1 min 30°C - 3 min 25°C - 5 min 20°C - 7,30 min 10°C - 16 min 5°C - 25 min
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Eseguire un pre foro dal diametro opportuno.
- Pulire accuratamente il pre foro con aria compressa e scovolino.

MODALITÀ APPLICATIVE

L'uso dell'ancorante avviene tramite pistola erogatrice e beccuccio miscelatore.

- Svitare il tappo della cartuccia ed avvitare il beccuccio miscelatore presente nella confezione.
- Inserire la cartuccia nella pistola erogatrice.
- Al primo utilizzo, scartare il prodotto fino alla miscelazione di colore grigio.

- Riempire la cavità con il prodotto, partendo dal fondo.
- Inserire il connettore, ruotandolo per aumentare la bagnabilità.
- Dopo l'uso, per garantire il riuso, chiudere i fori di uscita e chiudere con il tappo la cartuccia.

Per realizzare il sistema webertec CRM/75, consultare la scheda tecnica del sistema per i dati di progetto, la preparazione del supporto e l'installazione. In caso di dubbio contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Prodotto per uso professionale.
Maneggiare con attenzione, indossare i dispositivi di protezione individuali DPI.
Conservare in luogo protetto dalle condizioni ambientali.

VOCE DI CAPITOLATO

Ancorante chimico in vinilestere senza stirene dalle prestazioni sismiche CI-C2 per interventi strutturali e dotato di marcatura ETA in accordo al Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, (tipo webertec ancoranteV della Saint-Gobain Italia S.p.A.). Da utilizzarsi per il fissaggio di barre metalliche o in materiale composito per l'ancoraggio di sistemi di consolidamento.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.