



weberdry BU Tape

weberdry BU Tape è un nastro di rinforzo impermeabilizzante autoadesivo in **gomma butilica**, rivestito su un lato con TNT in polipropilene.

- Straordinarie proprietà adesive;
- Facilità di applicazione;
- Semplice da usare in spazi ridotti;
- Ottima adesione a basse ed alte temperature (da -30 a +60 °C);
- Easy Release Peel siliconato per una rimozione facilitata;
- Impermeabile e sigillante.

CAMPI DI IMPIEGO

weberdry BU Tape è progettato per sigillare i raccordi tra piano orizzontale e verticale su supporti di vario genere (laterizio, calcestruzzo, intonaco, lastre in gesso rivestito). Ideale anche per i giunti di dilatazione. Il prodotto ha un potere altamente adesivo, anche a basse temperature.

Ciclo Applicativo | Rinforzo e sigillatura del punto critico:

Stendere **weberdry BU Tape** prevendendo un sormonto di 5 cm rispetto all'angolo di sigillatura. Togliere la pellicola di protezione "easy peel" e posizionare il nastro pressandolo adeguatamente. Successivamente procedere con l'impermeabilizzazione.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	nastri da 10 cm x 10 m (confezionati in scatole singole)
Durata del prodotto:	Conservare in ambiente asciutto, riparato ed al riparo dalla luce solare diretta, ad una temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C. Proteggere dall'esposizione ai raggi U.V. Le caratteristiche prestazionali inalterate ma si suggerisce l'utilizzo entro 12 mesi dall'acquisto.

DATI TECNICI*

Allungamento:	Allungamento longitudinale alla rottura 60% (DIN 527-3 -Toll. $\geq 35\%$) Allungamento laterale alla rottura 80% (DIN 527-3 - Toll. $\geq 50\%$)
Carico a rottura:	Longitudinale (DIN EN ISO 527-3) : 30 N/15 mm (Toll. $\geq 20\text{ N} / 15\text{ mm}$) Laterale (DIN EN ISO 527-3): 19 N/15 mm (Toll. $\geq 15\text{ N} / 15\text{ mm}$)
Dimensioni:	10 cm x 10 m

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

PRODOTTI COMPATIBILI

Il prodotto è compatibile con le soluzioni della gamma weberdry.

Ciclo applicativo

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.