



webertherm F100 ECO

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) bianco per sistemi ETICS.
Ideale nelle soluzioni webertherm certificato ETA

- Contenuto di riciclato certificato
- Conforme ai CAM



CAMPI DI IMPIEGO

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) bianco, conforme ai **CAM** (Criteri Ambientali Minimi).
Il pannello è indicato per applicazioni di isolamento termico a cappotto.
Componente del kit **certificato ETA** all'interno del sistema **webertherm family white**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	singola lastra da 0,5 mq in pacchi
Colori:	bianco
Dimensioni:	500x1000 mm
Spessore pannello:	da 20 a 200 mm
Stoccaggio:	stoccare al riparo dalla pioggia e dai raggi del sole

DATI TECNICI*

Reazione al fuoco:	EUROCLASSE E
Assorbimento d'acqua:	$W_{it} \leq 3\%$ (EN 12087)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	$\mu : 20 \div 30$ (EN 12086)
Stabilità dimensionale:	DS(n) 2 = $\pm 0,2\%$ (EN 1603)
Calore specifico:	1450 J/kgK
Conduttività termica:	$\lambda D = 0,036 \text{ W/}_{mk}$
Tolleranza:	<ul style="list-style-type: none"> • (EN 822) Lunghezza : L2 = ± 2 mm • (EN 822) Larghezza : W2 = ± 2 mm • (EN 823) Spessore : T2 = ± 2 mm • (EN 824) Ortogonalità: S2 = $\pm 2/1000$ mm • (EN 825) Planarità : P5 = ± 5 mm
Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce:	TR ≥ 150 Kpa (EN 1607)

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellesa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Devono essere verificate ed eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri, olii e cere.

APPLICAZIONE

• Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellesa asciutta.

- Applicare il collante della gamma **webertherm AP60** sul retro del pannello secondo le modalità riportate nella scheda tecnica dell'adesivo.
- La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo di partenza in alluminio **webertherm PR3** tassellato in perfetta bolla.
- Posare i pannelli **webertherm F100 ECO** orizzontalmente, dal basso verso l'alto a giunti sfalsati.
- Dopo 1-3 giorni, applicare i tasselli della gamma **webertherm TA** (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma **webertherm PR**.
- Procedere quindi allo strato di rasatura armata mediante finitura della gamma **webertherm AP60** e rete **webertherm RE160**.

Avvertenze e raccomandazioni

- Specialmente nel settore proteggere la facciata con appositi teli ombreggianti
- Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve rimanere pulito)
- Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono essere realizzati tagliando i pannelli ad L
- In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e lati dei pannelli
- Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispondenza di salii di spessore del sottofondo o dove possono prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

Voce di Capitolato

Realizzazione di isolamento termico da eseguirsi mediante applicazione a parete di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato bianco con contenuto di riciclato certificato, conformi ai CAM (criteri ambientali minimi), di dimensioni 50 x 100 cm (tipo **webertherm F100 ECO** di Saint-Gobain Italia SpA). I pannelli dovranno essere applicati al supporto manualmente mediante incollaggio e fissati allo stesso con idonei tasselli. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 13163.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Reazione al fuoco:	EUROCLASSE E
Assorbimento d'acqua:	$W_{it} \leq 3\%$ (EN 12087)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	$\mu : 20 \div 30$ (EN 12086)
Stabilità dimensionale:	$DS(n) 2 = \pm 0,2\%$ (EN 1603)
Calore specifico:	1450 J/kgK
Conduttività termica:	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.