

weber intoprem F2X granello

Rasante con granulometria civile media



Malta pre intonaco esterno ed interno per usi generali (GP)

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande lavorabilità
- Ottima adesione
- Applicabile anche a macchina

CAMPI DI IMPIEGO

Per esterni ed interni (pareti e soffitti) di edifici ad uso abitativo, terziario, commerciale ed industriale.

SUPPORTI

- Laterizio nuovo
- Termolaterizio, per intonacatura in interno
- Blocchi in cemento
- Strutture in calcestruzzo prefabbricato liscio pre-trattate con **weberprim CL10**
- Supporti vecchi in laterizio o muratura mista pre-trattati con un rinzafo di **weber intoprem N2X granello**

NON APPLICARE SU

- Supporti in gesso
- Supporti verniciati
- Supporti inconsistenti e friabili
- Blocchi isolanti, blocchi in cemento alleggerito o in cemento cellulare
- Murature miste senza adeguata preparazione preventiva (rete, rinzafo, ecc)
- Pannelli e blocchi in legno-cemento o polistirolo, se non previo fissaggio meccanico e rete portaintonaco
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l'applicazione

CONSUMO

1,5 - 2 kg/mq per mm di spessore

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:

Confezioni:	sacco da kg 25
Aspetto:	polvere bianca e grigia
Durata del prodotto:	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità
Colore prodotto	Bianco e grigio

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Acqua d'impasto:	<ul style="list-style-type: none"> • 22÷25% bianco • 23÷26% grigio
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C
Tempo di vita dell'impasto:	2 ore
Tempo di ricoprimento:	21 gg
Tempo di impasto:	3 min

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

CICLO APPLICATIVO**ATTREZZI**

- Intonacatrice, spatola metallica, frattazzo di spugna.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito e piano; privo di parti instabili o sfarinanti (polveri di raschiatura o rabottatura). Nel caso si debbano effettuare lavori su supporti con superfici tendenti al distacco (vecchi intonaci), procedere alla rimozione di polveri e irregolarità effettuando la pulizia con spazzola metallica o con getto d'acqua a pressione.

APPLICAZIONE

- Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

DATI TECNICI*

Granulometria:	< 1,5 mm
Resistenza a compressione:	Classe CSII
Reazione al fuoco:	EUROCLASSE A1
Massa volumica del prodotto indurito:	1400 kg/m ³
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	μ: < 15
Adesione:	0,3 N/mm ² (FP=B)
Conduttività termica:	0,47 W/Mk Valore medio di prospetto P=50%

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

- Impastare circa 5,5/6 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg con trapano elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo, cremoso e spatolabile.
- Far riposare 10 minuti e applicare con spatola metallica su supporto umido.
- In alternativa, usando una macchina intonacatrice, miscelare il prodotto regolando il flussimetro dell'acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo e spruzzare sulle pareti.
- L'applicazione viene fatta in due mani con attesa di 60 minuti tra la 1a e la 2a.
- Rifinire con frattazzo di spugna, inumidendo la parete se necessario, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte.
- Attendere la completa maturazione per l'applicazione di rivestimenti decorativi.

RACCOMANDAZIONI

- Inumidire sempre i supporti il giorno prima dell'applicazione, specialmente con climi caldi o secchi
- Prodotto pronto all'uso: aggiungere solo l'acqua nella quantità indicata
- In caso di supporti non omogenei è consigliabile inserire una rete sottile fra 1° e 2° mano
- Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi (almeno 21 giorni)

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.