


webertec paraspigolo



Angolo preformato in fibra di vetro alcali-resistente apprettato con resina termoindurente.

- Apprettato con resina termoindurente.
- Idoneo per ambienti ad elevata alcalinità.
- Facile da tagliare.
- Elemento d'angolo del sistema di consolidamen-

- to: webertec CRM.
- Provvisto di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica).

CAMPI DI IMPIEGO

Elemento di rinforzo per spigoli interni ed esterni idoneo a garantire la continuità delle reti in fibra di vetro destinate al consolidamento delle strutture. **webertec paraspigolo** è un elemento del sistema **webertec CRM** dotato di CVT (Certificato di valutazione tecnica), secondo quanto riportato dal § 11.1 dell'NTC2018.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:

Confezioni:	scatola da 5 pezzi (2,5mt/pz).
Colori:	bianco-azzurro

CARATTERISTICHE DI PROGETTO:

Resistenza alla trazione:	ordito: 75 KN/m tolleranza +/-5% trama: 69 KN/m tolleranza +/-5% ISO 10406-1:2015
---------------------------	---

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:

Dimensione maglie (misure interne):	38x38 mm; tolleranza +/-5% (DT200/2004-DT203/2006)
Larghezza:	15 x 15 cm
Sezione nominale singola barra:	trama: 4,8 mmq ordito: 3,6 mmq CNR-DT 203/2006 ACI 440.3R-04 ISO 10406-1:2008

Ciclo applicativo

APPLICAZIONE

- Preparare il supporto rimuovendo polvere, parti incoerenti e tutto ciò che possa provocare il distacco.
- Utilizzare un prodotto della linea **webertec BTcalce**, come primo strato e procedere all'annegamento del **webertec paraspigolo**.
- Fissare il prodotto con un connettore della linea **webertec**, assicurando la zona di sormonto con la rete.

- Applicare il secondo strato del prodotto scelto.

Per realizzare il sistema webertec CRM/75, consultare la scheda tecnica del sistema per i dati di progetto, la preparazione del supporto e l'installazione. In caso di dubbio contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Prodotto per uso professionale.
Maneggiare con attenzione ed indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI).
Conservare al riparo da condizionamenti ambientali.

VOCE DI CAPITOLATO

Angolo preformato in fibra di vetro alcali-resistente apprettato con resina termoindurente, idoneo a garantire la continuità delle reti in fibra di vetro per il rinforzo e il consolidamento dei paramenti murari (tipo webertec paraspigolo della Saint-Gobain Italia S.p.A.).

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Dimensione maglie (misure interne):	38x38 mm; tolleranza +/-5% (DT200/2004-DT203/2006)
Resistenza alla trazione :	ordito: 75 KN/m tolleranza +/-5% trama: 69 KN/m tolleranza +/-5% ISO 10406-1:2015

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.