

webercote flexcover L

Pittura elastica a base di resine elastomeriche,
anticarbonatante



CE EN 1504-2

Prodotto per la protezione superficiale -
rivestimento protezione contro i rischi di
penetrazione - controllo dell'umidità

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Massima protezione per la facciata
- Protegge da alghe, funghi e muffe
- Ottimo potere mascherante
- Elevata flessibilità
- Idrorepellente

CAMPI DI IMPIEGO

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne che presentino cavillature o microfessurazioni non superiori a 0,3 mm e/o soggette a lievi deformazioni, protegge il calcestruzzo dai fenomeni di carbonatazione. Contiene pigmenti ad elevata stabilità (**HSP: High Stability Pigments**) testati secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 11341.

SUPPORTI

Tutti devono essere rifiniti a civile e trattati con preparatore di sottofondo weberprim RA13 o weberprim fondo

- Intonaci a base cemento-calce, rifiniti con malta fine o rasanti
- Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento
- Vecchi plastici o pitture purché ben aderenti previa applicazione di weberprim RS12-A (in sostituzione di weberprim RA13)

NON APPLICARE SU

- Supporti diversi da quelli indicati
- Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati
- Vecchie pitture o rivestimenti se non perfettamente ancorati

- Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o pedonabili

CONSUMO

0,25÷0,3 lt/mq per 2 mani

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da lt 14
Aspetto:	fluido pastoso colorato
Durata del prodotto:	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	46,7÷56 mq a due mani
Colori (mazzetta):	Cartella colori weber - 241 colori

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +30°C, U.R. max 85%
Tempo di asciugatura:	12÷24 ore
Acqua di diluizione:	1ª mano (in peso): 20÷25% 2ª mano (in peso): 10÷15%
Tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano:	min 6 ore
Tempo di attesa tra primer e 1ª mano:	min 6 ore max 24 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

CICLO APPLICATIVO

ATTREZZI

- Pennello, rullo, airless

DATI TECNICI*

Reazione al fuoco:	EUROCLASSE B
Massa volumica:	1,4 ÷ 1,5 kg/lt
PH impasto:	9 ± 0,5
Forza di adesione:	≥ 0,8 MPa (EN1542)
Allungamento:	> 300%
Permeabilità alla CO₂:	Sd > 50 m
Viscosità (brookfield):	9.000 ÷ 16.000 mPa·s (ASTM D2196)
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento d'acqua	< 0,1 kg/m ² h _{0,5} (EN 1062-3)

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale esistente. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con **weberklin M**. Almeno 12 ore prima dell'applicazione di **webercote flexcover L** il supporto deve essere trattato con **weberprim RA13** o **weberprim fondo** (consigliato nel caso di applicazione di tinte chiare). In presenza di supporti critici e di vecchie pitture o rivestimenti (purchè ben ancorati), per favorire una maggiore adesione, si consiglia l'uso di **weberprim RS12-A**. Stuccare le fessure più importanti con un impasto di **webercote flexcover L** e sabbia fine lavata ed esente da limo.

APPLICAZIONE

- Diluire il prodotto con acqua pulita: ogni secchio deve essere diluito con 4-5 lt per la 1ª e 2-3 lt per la 2ª. La percentuale d'acqua di diluizione deve essere determinata in funzione dell'assorbimento del supporto.
- Applicare in due mani con pennello, rullo o airless, con un tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano di almeno 6 ore. Insistere particolarmente sulle fessure.
- Su supporti molto irregolari, applicare una 3ª mano di prodotto.

RACCOMANDAZIONI

- Ritirare il materiale necessario in un'unica partita
- Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore
- Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti
- Proteggere le parti da non sporcare
- Lavare gli attrezzi con acqua prima che il prodotto indurisca
- Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti o pluviali o creare opportuni tagli tecnici
- Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata, in caso di vento e pioggia battente o imminente; su supporti affetti da umidità, gelati o in fase di disgelo o rischio gelo nelle 24 ore successive all'applicazione
- Le caratteristiche di ciascun prodotto (tipologia ed eventuale presenza di inerte), del supporto (potere assorbente e tonalità) e le condizioni di illuminamento, possono modificare la percezione del colore.
- Per via della normale variabilità di alcune componenti del prodotto, sono possibili lievi differenze di tonalità tra il colore del prodotto finito e quello di riferimento della mazzetta colori

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di protezione e decorazione di superfici murarie esterne ed interne di nuove e vecchie costruzioni con pittura colorata elastomerica, anticarbonatante, costituita da resine ad elevata elasticità, cariche micronizzate, pigmenti stabili agli U.V. e additivi specifici (tipo **webercote FLEXCOVER L** di Saint-Gobain Italia S.p.A), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer o fondo, con pennello o rullo in almeno due mani, con un consumo di 0,25 - 0,3 lt/mq per due mani. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa EN 1504-2.

Reazione al fuoco:	EUROCLASSE B
Massa volumica:	1,4 ÷ 1,5 kg/lt
Allungamento:	> 300%
Permeabilità alla CO₂:	Sd > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I
Assorbimento d'acqua	< 0,1 kg/m ² h ^{0,5} (EN 1062-3)

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.