



## weberdeko VELVET satinato

Smalto universale all'acqua, finitura Satinata.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile da applicare
- Rapida essiccazione
- Non ingiallente
- Elevata resistenza a graffi e urti

### CAMPI DI IMPIEGO

Smalto satinato all'acqua, atossico, inodore, non ingiallente per finiture sia in esterni che in interni. Particolarmente adatto ad ambienti abitati perché inodore, il prodotto si applica facilmente e non gocciola. Colorabile con sistema tintometrico Saint-Gobain

### CONSUMO

0,07 - 0,08 lt/mq per mano

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

<b>Confezioni:</b>	secchio da lt 2.5
<b>Aspetto:</b>	pasta bianca
<b>Durata del prodotto:</b>	18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature
<b>Resa per confezione:</b>	12-14 mq/lt per mano
<b>Colori (mazzetta):</b>	Tinteggiabile con sistema tintometrico Saint-Gobain
<b>Colore prodotto</b>	bianco

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Tempo di attesa tra 1ª e 2ª mano:	4-6 ore
Acqua di diluizione:	0-10 % con acqua

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

## DATI TECNICI\*

Massa volumica:	1,25÷1,26 kg/lt
Residuo secco:	~ 47% in peso
Rispetta la teoria di Kuenzle	No
Viscosità (brookfield):	~ 5000-6000 mPa·s
Valore emissione VOC totale:	0
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C

\* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## CICLO APPLICATIVO

### ATTREZZI

- Rullo di pelo, pennello, airless.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Le superfici devono essere stagionate, sane, coese, pulite ed asciutte. Eliminare eventuali parti inconsistenti e ripristinare eventuali irregolarità con prodotti idonei. **Weberdeko VELVET** è adatto a tutti i tipi di supporti se opportunamente preparati : ferro, legno, muro, PVC, alluminio, lamiera zincata, rame.

### APPLICAZIONE

- Superfici ferrose nuove : rimuovere eventuali tracce di ruggine e grasso. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essiccazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani. **Superfici ferrose esistenti o già verniciate** : pulire accuratamente e carteggiare le vecchie mani di finitura; asportare le parti non aderenti. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essiccazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani. **Alluminio, PVC** : sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Vecchie finiture, se presenti, vanno asportate se non perfettamente aderenti. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essiccazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani. **Lamiera Zincata** : se nuova lasciare i manufatti esposti per almeno 3 mesi agli agenti atmosferici; se già stagionata o verniciata sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Applicare **weberdeko VELVET primer**; ad avvenuta essiccazione applicare **weberdeko VELVET** in due mani.

**RACCOMANDAZIONI**

- Proteggere le parti da non sporcare
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Consumo e resa possono variare in funzione del supporto e della tinta scelta
- Ritirare il materiale necessario in un'unica partita
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparto dal gelo e dal calore

**VOCE DI CAPITOLATO**

Tinteggiatura di superfici quali : ferro, legno, muro, PVC, alluminio, lamiera zincata, rame con smalto satinato all'acqua (tipo **weberdeko VELVET satinato** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da diluire con sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo primer, con un consumo di 0,07 - 0,08 lt/mq per mano.

<b>Massa volumica:</b>	1,25÷1,26 kg/lt
<b>Rispetta la teoria di kuenzle:</b>	No
<b>Valore emissione VOC totale:</b>	0

**Saint-Gobain Italia S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.